

Product Profile

NOME DO PRODUTO: Palmetto Clear PPS-9453

DESCRIÇÃO: Fácil de usar, com proporção de mistura 4:1. Proporciona um acabamento de alta qualidade com excelente brilho, nivelamento e fluxo. Um excelente custo-benefício sem sacrificar a qualidade.

Instructions

Aplicação da camada base

- Aplique conforme as instruções do fabricante
- Permita que a base seque completamente antes de aplicar o verniz
- Remova os contaminantes da superfície com um pano aderente antes de aplicar o verniz

Mistura e aplicação do verniz

- Misture bem quatro partes do Palmetto Clear PPS-9453 com uma parte do endurecedor PPS-9465
- Ajuste as pressões da pistola segundo as instruções de configuração
- Aplique uma demão completa seguida de uma demão média, com um período de 3 a 5 minutos entre cada uma
- Ao aplicar uma demão completa em clima quente, a segunda demão deve ser aplicada cuidadosamente
- Mantenha a pistola de pulverização a entre 152 e 254 mm da superfície, ajustando a velocidade de deslocamento para aplicar a camada úmida a cada passagem, sobrepondo aproximadamente 50%

Observação: o ar pode ficar preso se a distância entre a pistola e a superfície for muito pequena ou se o deslocamento da pistola for muito lento

Polimento

- Secagem forçada: siga as instruções da secagem em estufa antes e lixar o polir com água.
- Secagem ao ar: para obter melhores resultados, deixe curar por pelo menos duas horas antes de polir.
- O Palmetto Clear PPS-9453 pode ser lixado com água em apenas quatro horas a 23 °C

Observação: o tempo de cura pode variar de acordo com a espessura e a temperatura do filme

Basic Information

DADOS TÉCNICOS GERAIS

Aspecto	Líquido transparente	
Viscosidade, RTS	19 segundos Zahn #2	
Prazo de validade	Um ano (fechado)	
RTS VOC	525 g/L (4,4 lb/gal) Atual	
	585 g/L (4,9 lb/gal) Regulatório	
Sólidos RTS	34% por peso	
	30% por volume	
Vida útil	4 horas a 23 °C	
Tamanho do produto		
Clearcoat	PPS-9453	Galão ou lata de 0,95 L
Endurecedores	PPS-9465 Rápido	Lata de 0,95 L ou 0,24 L
	PPS-9475 Médio	Lata de 0,95 L ou 0,24 L
	PPS-9485 Lento	Lata de 0,95 L ou 0,24 L

VOC

PPS-9453	Revestimento transparente VOCs reais 541 g/L VOCs regulatórios 620 g/L
PPS-9465, PPS-9475, PPS-9485	Componente de revestimento automotivo VOCs reais 465 g/L VOCs regulatórios 465 g/L

BASES/SUBSTRATOS

O Clearcoat PPS-9453 é compatível com a maioria das bases de alta qualidade. Consulte as folhas de dados técnicos de fabricação da base.

(Se não tiver certeza da compatibilidade, faça um teste em uma área discreta antes de usar)

Temperatura recomendada do substrato: 21 °C - 27 °C

CONFIG. DA PISTOLA	BICO	Pressão do ar	
HVLP	1,2 - 1,3	55 - 69 kPa	(no casquilho de ar)
Convencional	1,3 - 1,4 mm	276 - 345 kPa	(na pistola)

PERÍODOS DE SECAGEM

Tempo de secagem entre demãos a 23 °C 3 a 5 minutos

Tempo livre de poeira a 23 °C 30 minutos

SECAGEM EM ESTUFA

Aguarde cinco minutos antes de forçar a secagem

Coloque na estufa por 30 minutos a 60 °C

Deixe esfriar por 2 horas após a secagem forçada antes do lixamento úmido

RETOQUE

Faça o retoque após 12 horas de secagem ao ar livre a 23 °C

ou

Faça o retoque após 2 horas de resfriamento após a secagem forçada

LIMPEZA DA PISTOLA

Limpe o equipamento com um diluente de laca de alta qualidade imediatamente após a pulverização

ADITIVOS

OLHO DE PEIXE: o uso de aditivos para remover o olho de peixe é desaconselhado porque pode afetar o fluxo e o nivelamento do verniz

ACELERADOR: o uso de catalisadores adicionais não é recomendado, já que pode causar bolhas no solvente e/ou perda de brilho